



ZINSSER® BIN

Pigmentert skjellakkbasert kvist- og sperregrunning

- Overmalbar etter 45 minutter
- Super heft til blanke overflater
- Sperrer vanskelige flekker
- Forsegler porøse underlag
- Kan påføres ved lave temperaturer



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ALANOR.NO

BESKRIVELSE

Hurtigtørkende grunning. Forsegler umalte eller porøse overflater slik at toppstrøket dekker bedre. Blokkerer og sperrer vanskelige flekker og lukt. Suverén på kvist og kvaer.

ANBEFALT BRUK

Anbefales for bruk på tak, vegger, dører, lister, skap, møbler og andre malingsflater innendørs. Utvendig bruk er begrenset til kun flekking. Blokkerer vann, fett, rust, røyk, asfalt og graffiti, samt mange andre typer flekker.

Innvendig: Ny og tidligere malt gipsvegg, herdet gips, sementbaserte overflater, tre (furu, gran, seder, redwood, kryssfin), metall (aluminium, stål, rustfritt stål, kobber), vinyl, PVC, glassfiber, herdet mur (sement, betong, murstein.) Blokkerer flekker og lukt som skyldes vann- og brannskader. Forsegler mørke flekker, fett, rust, kreosot, asfalt, fargestifter, leppestift, graffiti, tusj, kvist, kvaer, tanninblødning, etc.

Utvendig: Flekking av kvist og kvaer, før hele overflaten grunnes med vann- eller oljebasert grunning.

Forsegling: B-I-N forsegler umalte eller porøse overflater, slik at toppstrøket dekker bedre. Den fyller og binder trefibre og danner en jevn og fast overflate, slik at det vil være behov for færre strøk toppmaling. Vær oppmerksom på at svært porøse overflater kan trenge to strøk med B-I-N.

Sperregrunning: B-I-N er den ultimate sperregrunning. Ett strøk blokkerer effektivt flekker av fukt, nikotin, blekk, graffiti, fargestifter, tusj, rust og røyk flekker, slik at det ikke blør gjennom til toppstrøket. Enkelte typer flekker vil trenge to strøk.

Anbefales til permanent forsegling av store fukt- og brannskader. B-I-N forsegler lukt- og røykskader forårsaket av brann. B-I-N forsegler også lukt fra husdyr og urin. B-I-N anbefales for sperring av nikotinflekker eller tobakksluk. B-I-N kan brukes i områder hvor det forekommer tilfeldig kontakt med matvarer.

Glatte overflater: Glatt emaljemaling, glassflater, keramiske fliser, paneler, skap og metalloverflater kan grunnes uten sliping eller nedmatting først.

Vegg: B-I-N kan brukes til å grunne eksisterende ikke-porøse tapeter for å skjule mønstre/mørke farger før maling.

TEKNISK DATA

Tetthet:	1,16
Glans:	Matt
Glans ved 60°:	Matt: 5-10%
Tørrestoff i volum:	29%
Tørrestoff i vekt:	49%

Tørketid v/ 20°C/RH 50%

Berøringstør:	20 min
Overmalbar:	45 min
Gjennomherdet:	1-3 dager

ANBEFALT VÅT FILM

80 - 100 µm

ANBEFALT TØRR FILM

25 - 30 µm

TEORETISK FORBRUK

10 - 12 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Praktisk forbruk avhenger av flere faktorer, som underlagets porøsitet og grovhet, samt svinn ved påføring.

FORBEREDELSE

Overflaten må være ren, tørr, fast og fri for støv, smuss, for mye kalkholdig materiale, fett, olje, voks, mugg, tapetlim eller annen forurensning som kan hindre vedheft. Ved tvil, vask overflaten med et egnet rengjøringsmiddel. Fjern løs maling/materiale. Slip evt. skarpe overganger/kanter slik at overflaten blir jevn. Fjern så mye som mulig av eksisterende flekker ved vasking, sliping, skrapping, etc. Fjern sopp og mugg før du vasker med en egnet sopp og algedreper. Skyll godt. Utvendig treverk slipes med sandpapir 80-100 korning for å fjerne løse trefibre. Bart treverk som har stått utendørs i mer enn 4 uker, bør slipes lett eller stålborstes for å fjerne løse trefibre. Mugg utendørs vaskes med en egnet mugg/soppdreper f.eks. Rust-Oleum FK 111.

Ved bekymring for sopp og mugg bak vegger, under gulv, i ventilasjonsanlegg eller andre vanskelig tilgjengelige områder, ta kontakt med en spesialist på sanering av sopp og mugg.

BRUKSANVISNING

For å sikre homogenitet bør malingen røres grundig om før bruk.

ANVENDELSE

Påføres når luft- og overflatetemperaturen er mellom -1° og 32°C og relativ luftfuktighet er mindre enn 70%. Ikke bruk B-I-N dersom overflatetemperaturen er mindre enn 3°C under duggpunktet. Underlagets fuktinnhold bør ikke overstige 12%.

PÅFØRING OG TYNNING: PENSEL

Bruk natur eller kunstfiber. Skal ikke tynnes.

PÅFØRING OG TYNNING: RULLE

Bruk nylon eller polyester rull. Skal ikke tynnes.

PÅFØRING OG TYNNING: AIRLESS SPRØYTE

Dyse: 0,011 - 0,013 inch / Trykk: 55 - 80 bar. Skal ikke tynnes

PÅFØRING & TYNNING: LUFT SPRØYTE

Dyse 1,5 mm. Trykk 3 - 4 bar. Skal ikke tynnes

RENGJØRING AV UTSTYR / SPILL

Utstyr og evt. søl rengjøres med rødsprit eller blårens. Påføringsredskap vaskes i en løsning av 1 del ammoniakk og 3 deler vann umiddelbart etter bruk.

MERKNADER

Ett strøk er som regel nok for å grunne de fleste underlag. Dersom underlaget er meget porøst og sugende, kan det være nødvendig med to strøk. Flekking anbefales kun under godt dekkende toppstrøk. For best mulig resultat, grunnes hele overflaten, før påføring av toppstrøk.

Produktet anbefales ikke som heldekkende behandling utvendig, på gulv, terrasser eller overflater som utsettes for stående eller langvarig kontakt med vann.

SIKKERHETS DATA

VOC nivå:	448 g/l
VOC ferdig produkt:	448 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grenseverdi:	500 g/l
Emisjonsklasse:	A+
Flammepunkt:	12 °C

Anmerkninger angående sikkerhet:

Se sikkerhetsdatablad og sikkerhetsinformasjon skrevet på emballasjen

OPPBEVARING

Lagres uåpnet og tørt i et godt ventilert rom, i temperaturer mellom 4 ° og 27 °C. Må ikke utsettes for direkte sollys. Holdbar i 3 år fra produksjonsdato ved riktig oppbevaring.

Dato utstedt: 06/09/2018

Tilgjengelige farger og pakningsstørrelser: Se www.zinsser.no for oversikt over tilgjengelige farger og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette produkt databladet er ment som rådgivende. Da omstendighetene rundt bruk og håndtering av dette produktet er utenfor vår kontroll, fraskriver vi oss alle eventuelle ansvars- eller garantikrav. Vi forbeholder oss retten til å modifisere databladet uten forvarsel. Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T: +44 (0)2476 717 329 F:
+44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P.
60039 95322 St-Leu-La-
Fouëret Cedex France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Alanor AS
3103 Tønsberg
Norway
T: +47 33 36 29 70
post@alanor.no